

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2001 年 7 月 5 日 (05.07.2001)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/48101 A1

(51) 国際特許分類: C09D 11/00, B41M 5/00, B41J 2/01

(21) 国際出願番号: PCT/JP00/09437

(22) 国際出願日: 2000 年 12 月 28 日 (28.12.2000)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願平 11-375315
1999 年 12 月 28 日 (28.12.1999) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): セイコー
エプソン株式会社 (SEIKO EPSON CORPORATION)
[JP/JP]; 〒163-0811 東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1
号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 矢竹正弘


(YATAKE, Masahiro) [JP/JP]; 〒392-8502 長野県諏訪
市大和三丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内
Nagano (JP).(74) 代理人: 佐藤一雄, 外 (SATO, Kazuo et al.); 〒100-0005
東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 富士ビル 323 号
協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): JP, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE,
DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).添付公開書類:
— 国際調査報告書2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: INK COMPOSITIONS FOR INK-JET RECORDING AND INK SET COMPRISING THE SAME

(54) 発明の名称: インクジェット記録用インク組成物およびそれを含んでなるインクセット



(57) Abstract: Ink compositions which are excellent in print quality and delivery stability; and an ink set comprising the ink compositions. The ink compositions for ink-jet recording are characterized by comprising a colorant and compounds represented by the formula (I): [wherein, EO represents an ethyleneoxy group; PO represents a propyleneoxy group; and m1, m2, m3, n1, n2, and n3 each is 0 or a natural number of 1 or larger, provided that in each [], EO and PO may occur in any sequence and may be in a random or block arrangement, and m1+m2+m3+n1+n2+n3 in the mixture of the compounds represented by the formula (I) is in the range of from 0.5 to 10 in terms of number average], provided that when all of n1, n2, and n3 in the formula (I) are 0, then the ink composition further contains glycerol.

[続葉有]

WO 01/48101 A1

明 細 書

インクジェット記録用インク組成物および
それを含んでなるインクセット

〔発明の背景〕

発明の分野

本発明は、インクジェット記録用インク組成物、およびそれを含んでなるインクセットに関する。

背景技術

インクジェット記録方法は、インク組成物の小滴を飛翔させ、紙等の記録媒体に付着させて文字や図形等の印刷を行う印刷方法である。この方法は、比較的安価な装置で高解像度かつ高品位な画像を、高速で印刷可能であるという特徴を有する。

インクジェット記録方式としては、例えば、電歪素子を用いて電気信号を機械信号に変換し、ノズルヘッド部分に貯えたインクを断続的に吐出して被記録体表面に文字や記号を記録する方法、および、ノズルヘッド部分に貯えたインクのうち吐出部分に極近い一部を急速に加熱してその泡を発生させ、泡による体積膨張によって断続的に吐出させて、被記録体表面に文字や記号を記録する方法などが実用化されている。

このようなインクジェット記録方法に用いられるインク組成物には、印字後の乾燥性が良好であること、印字画像ににじみが少ないこと、慣用の記録媒体表面に均一に印字できること、および、多色印刷を行う場合に隣接する各色が互いに混じり合わないこと、などの特性が要求される。さらにインクジェット記録装置の実使用温度において、十分なインクの吐出安定性を確保することも、インク組成物においては重要である。

そのために従来からインク組成物の添加成分について種々の検討がなされている。

~~E17282147~~ 表面張力を低下させて紙への浸透速度を速くすることによりにじみを

低減させる添加剤として、ジエチレングリコールモノブチルエーテル（米国特許第5 1 5 6 6 7 5号明細書）、アセチレングリコール系の界面活性剤であるサーフィノール4 6 5（エアプロダクツ社製）（米国特許第5 1 8 3 5 0 2号明細書）、またはジエチレングリコールモノブチルエーテルとサーフィノール4 6 5の同時使用（米国特許第5 1 9 6 0 5 6号明細書）が提案されている。さらに、湿潤剤として、ポリグリセリン（特開平3－1 5 2 1 7 0号）、ポリグリセリンにエチレンオキシ基を付加したもの（特開平9－3 2 8 6 4 4号）、またはグリセリンにエチレンオキシ基を付加したもの（特開平4－1 8 4 6 5号）が提案されている。

しかしながら、このような従来のインク組成物は、依然として改善の余地を残すものである。例えば、グリセリンにエチレンオキシ基を付加したものをインク組成物に添加するのみでは、表面張力が高いため、普通紙上に印字した場合に乾燥時間が長くなることがある。このため、多数枚を連続印刷する場合には十分な乾燥時間を確保できず印刷後直ちに重ねることができないおそれがある。これは高速印刷には不利である。また、このインク組成物によっては、高い印字品質を得ることができない場合がある。

一方、インクジェット記録方法として電歪素子を用いる記録方法は、インク組成物に熱的ダメージを与えることなく印刷を行うことができる点で有利である。また、電歪素子を用いた記録用ヘッドはインク液滴の吐出を数億回行うことができ、そのヘッドを永久的に使用できるという優れた特徴を有している。また、着色剤等の固形物の量を比較的多く用いるインクでは、長い時間吐出を行わないと、記録ヘッドのノズル前面でインクが乾燥して増粘してしまい、印字が乱れる原因にもなることがある。電歪素子を用いたヘッドによれば、インクをノズル前面で吐出しない程度に微動させ、インクを攪拌することで、このような不都合を回避できる。このため、電歪素子を用いるインクジェット記録方法は、顔料のような着色剤を高濃度で含むインク組成物を用いた記録を行う場合に有利である。

特開平7－1 5 7 6 9 8号には、染料のブリードを低減させるために1，2－アルキレングリコールを添加したインク組成物の例が開示されている。ここには、顔料を用いたインク組成物については開示されていない。一般的に、顔料は、染

料と比べて、耐水性、耐光性および耐候性に優れ、混色も起こし難いという特徴がある。また、本発明者が知る限りでは、1，2-アルキレングリコールをインク組成物に用いただけでは、電歪素子を用いたヘッドにおいて目詰まりを起こしやすい。


特開平4-18465号には、後記する一般式(I)で表される化合物の一部を含有するインクが開示されている。ここで、このインク組成物は、記録ヘッドのオリフィスから熱エネルギーの作用によってインクを飛翔させて記録を行うインクジェット記録方法に使用されるものであり、一般式(I)の化合物は、かかる記録方法の場合においてインクの吐出性を向上させるために使用されている。しかしながら、この文献には、グリセリンとの併用の開示はない。

[発 明 の 概 要]

本発明者らは、今般、特定の構造を有する化合物と着色剤とを少なくとも含んでなるインク組成物が優れた吐出安定性を有し、かつこの化合物の使用によりインク組成物の粘度を所望の値に容易に調整することができるとの知見を得た。また、本発明者らは、前記したインク組成物を少なくとも二種以上含んでなるインクセットにおいて、各インク組成物の粘度の値を所定の範囲内に調整することにより、該インクセットは印字品質を向上させることができるとの知見も得た。本発明はこれら知見に基づくものである。

したがって、本発明は、吐出安定性に優れたインクジェット記録用インク組成物、および前記インク組成物を含んでなる、印字品質と吐出安定性に優れたインクジェット記録用インクセットの提供をその目的とする。

そして、本発明によるインクジェット記録用インク組成物は、下記式(I)：



[上記式中、

E Oはエチレンオキシ基を表し、

P Oはプロピレンオキシ基を表し、

m 1、m 2、m 3、n 1、n 2、およびn 3は0または1以上の自然数を表し、

E OおよびP Oは、上記式の[]内においてその順序は問わず、ランダムであってもブロックであってもよく、

式(I)の化合物の混合物の数平均として表した場合、 $m 1 + m 2 + m 3 + n 1 + n 2 + n 3$ が0.5~10の範囲にある]

で表される化合物と、着色剤とを少なくとも含んでなり、但し、

式(I)において、n 1、n 2、およびn 3がいずれも0である場合、グリセリンをさらに含んでなるものである。

本発明によるインクジェット記録用インクセットは、前記したインク組成物を少なくとも二種以上含んでなるものであって、少なくとも20℃において、下記式(a)の関係が成り立つことを特徴とするものである。

$$((\mu_{\max} - \mu_{\min}) / \mu_{\max}) \times 100 \leq 5 \quad (\%) \quad (a)$$

[ここで、 μ_{\max} は前記インクセットに含まれるインク組成物の粘度のうちの最大値を示し、また、 μ_{\min} は前記インクセットに含まれるインク組成物の粘度のうちの最小値を示す]。

本発明によるインク組成物およびインクセットによれば、普通紙、例えば再生紙に対しても滲みのより少ない印字が可能であり、優れた印字品質の印刷を行うことができる。また、このインクセットは、電歪素子を用いた記録ヘッドに用いた場合でも目詰まりを起こしにくく、優れた吐出安定性を実現することができる。

[発明の具体的説明]

インク組成物

本発明によるインク組成物は、インクジェット記録方法に用いられるインクジェット記録用インク組成物である。ここでインクジェット記録方法は、一般的にインクの液滴を吐出させて記録媒体に付着させ印字を行う方法をいう。本発明においては、インクジェット記録方法には、電歪素子を用いてインク組成物の液滴

を吐出し記録媒体に付着させて印字を行う方法と、部分的な加熱によって熱によるインク組成物の泡を発生させ、これを突出させて印字を行う方法とが含まれる。

本発明によるインク組成物は、好ましくは、電歪素子を用いてインクの液滴を吐出させて記録媒体に付着させ印字を行うインクジェット記録方法に用いられる。

本発明によるインクジェット記録用インク組成物は、基本的に、前記した式 (I) で表される化合物と、着色剤とを少なくとも含んでなるものである。このとき、式 (I) 中において、EOはエチレンオキシ基を表し、POはプロピレンオキシ基を表し、 m_1 、 m_2 、 m_3 、 n_1 、 n_2 、および n_3 は0または1以上の自然数を表し、EOおよびPOは、式 (I) 中の [] 内においてその順序は問わず、ランダムであってもブロックであってもよく、式 (I) の化合物の混合物の数平均として表した場合、 $m_1 + m_2 + m_3 + n_1 + n_2 + n_3$ は0.5～1.0の範囲、好ましくは2～8の範囲、より好ましくは3～6の範囲である。 $m_1 + m_2 + m_3 + n_1 + n_2 + n_3$ の値が0.5以上であると印字品質が向上し、また前記値が1.0以下であるとインク組成物の粘度が使用に適した程度となるため有利である。

但し、式 (I) において、 n_1 、 n_2 、および n_3 がいずれも0である場合には、本発明によるインクジェット記録用インク組成物は、前記した式 (I) で表される化合物と着色剤とに加えて、さらにグリセリンを少なくとも含んでなる。

本発明によるインク組成物は、吐出安定性に優れるものである。インク組成物についての吐出安定性が良好であると、インクの周波数特性にばらつきを生じないので、インクの吐出を制御する機構を記録ヘッドにおいてインク毎に別々に設ける必要がなくなり、単一の機構のみでインクの吐出を制御することが可能となる。

本発明の一つの好ましい態様においては、式 (I) において、 n_1 、 n_2 、および n_3 がいずれも0でない場合であっても、本発明によるインクジェット記録用インク組成物はグリセリンをさらに含んでなることができる。

本発明においては、式 (I) で表される化合物は、市販のものをそのままもしくは適宜改変して利用しても良く、またグリセリン等を原料として必要に応じて合成してもよい。したがって、式 (I) で表される化合物は、例えば、グリセリ

ンを出発原料として、アルカリ等の雰囲気下においてエチレンオキシドやプロピレンオキシドを目標モル量付加することによって形成する方法、または、グリセリンにエチレングリコール、ジエチレングリコール、もしくはプロピレングリコールなどのグリコール類を脱水付加させる方法などの方法を適用することにより製造することができる。

本発明において、式（I）で表される化合物は、前記した式（I）で表される化合物の群から選択される一種のみからなる単一化合物であってもよく、または、前記した式（I）で表される化合物の群から選択される少なくとも二種以上の化合物の混合物であってもよい。式（I）で表される化合物として、前記したような単一化合物を用いる場合には、必要に応じて、式（I）で表される化合物の二種以上の混合物から、蒸留などの慣用のプロセスを適用することによって分離して入手してもよい。

本発明においては、式（I）で表される化合物は、前記した式（I）で表される化合物の群から選択される少なくとも二種以上の化合物の混合物であることが好ましい。該混合物であると、電歪素子を用いたヘッドに本発明によるインク組成物を用いた場合に目詰まり性が良好となり、かつより優れた印字品質が達成できる点で有利である。

本発明の好ましい態様によれば、式（I）で表される化合物は、その平均分子量が1000以下であることが好ましく、より好ましくは800以下、さらに好ましくは600～1000である。前記平均分子量が1000以下であると、インク組成物の粘度を使用に際して好適な範囲に抑えることができ、また印刷時の印字品質も向上するため、有利である。

本発明によるインク組成物においては、式（I）で表される化合物の添加量は、インク組成物全量に対して0.1～30重量%であることが好ましく、より好ましくは1～20重量%である。

本発明のさらに好ましい態様においては、本発明によるインクジェット記録用インク組成物の表面張力は、40 mN/m以下であることが好ましく、より好ましくは28～35 mN/m以下、さらに好ましくは29～33 mN/m以下である。インク組成物の表面張力が40 mN/m以下であると、普通紙等の通常の紙

に用いたときにインクが染み込み易く、乾燥時間が短くなるので、連続印字したときに後から重ねられる紙に、前の印字の跡が残る現象（裏写り現象）という問題が起こりにくくなるため、高速で印字を実施する場合に有利である。

本発明の別の好ましい態様によれば、本発明によるインク組成物は、その表面張力を 40 mN/m 以下にするために、アルキレン基部分が分岐していてもよい 1, 2-アルキレングリコールをさらに含んでなることが好ましい。このとき、本発明によるインク組成物における前記分岐していてもよい 1, 2-アルキレングリコールの添加量がインク組成物全量に対して 3 重量%以上であるとき、式 (I) で表される化合物の添加量が少なくとも 2 重量%であることが好ましく、より好ましくは 3 ~ 20 重量%である。

また、前記 1, 2-アルキレングリコールは、そのアルキレン基部分の炭素数が 4 ~ 10 であることが好ましく、より好ましくは 4 ~ 6 である。さらに好ましくは、前記 1, 2-アルキレングリコールは、1, 2-ペンタンジオール、1, 2-ヘキサンジオール、またはそれらの混合物である。本発明によるインク組成物は、1, 2-ペンタンジオールをインク組成物に対して 0.5 ~ 20 重量%、より好ましくは 5 ~ 10 重量%含むものであるか、1, 2-ヘキサンジオールをインク組成物に対して 0.3 ~ 15 重量%、より好ましくは 1 ~ 10 重量%含むものであるか、またはそれらの混合物であることがより好ましい。

本発明によるインク組成物は、前記 1, 2-アルキレングリコールに加えて、(ジ) プロピレングリコールモノブチルエーテルをさらに含んでなることが好ましい。これにより、インク組成物の表面張力を 40 mN/m 以下にしてもよい。また、本発明によるインク組成物においては、前記 (ジ) プロピレングリコールモノブチルエーテルを添加することにより、インク組成物の浸透性を向上させることができる。

本発明によるインク組成物においては、(ジ) プロピレングリコールモノブチルエーテルの添加量はインク組成物全量に対して 0 ~ 10 重量%あることが好ましく、より好ましくは 0.5 ~ 5 重量%である。前記添加量が 10 重量%以下であることは、インク組成物の好ましい浸透性レベルを確保できる点で有利である。また、本発明によるインク組成物においては、前記 1, 2-アルキレングリコー

ルと（ジ）プロピレングリコールモノブチルエーテルとの重量比が1：0～1：10であることがより好ましく、さらに好ましくは1：0.5～1：5である。

本発明によるインク組成物は、前記1，2－アルキレングリコールに加えて、アセチレングリコール系界面活性剤をさらに含んでなることが好ましい。これにより、インク組成物の表面張力を40 mN/m以下にしてもよい。また、アセチレングリコール系界面活性剤を添加することにより印字品質をさらに向上させることができる。

本発明によるインク組成物においては、アセチレングリコール系界面活性剤の添加量はインク組成物全量に対して0～5重量%であることが好ましく、より好ましくは0.1～2重量%である。前記添加量が5重量%以下であると、インク組成物の粘度増加による影響を受けることなく、印字品質を向上させることができるため、有利である。

本発明によるインク組成物においては、前記1，2－アルキレングリコールとアセチレングリコール系界面活性剤との重量比が1：0～1：3であることがより好ましく、さらに好ましくは1：0.1～1：1である。このような比でアセチレングリコール系界面活性剤を添加することは、優れた印字品質を確保する上で望ましい。

本発明において好ましく使用されるアセチレングリコール系界面活性剤としては、例えば、エア－プロダクツ社のサーフィノールシリーズが挙げられる。

本発明によるインク組成物は、前記1，2－アルキレングリコールに加えて、ジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエーテルをさらに含んでなることが好ましい。これにより、インク組成物の表面張力を40 mN/m以下にしてもよい。また、ジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエーテルを添加することにより印字品質をさらに向上させることができ、またインク組成物の水溶性を確保することができる。

本発明によるインク組成物においては、ジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエーテルの添加量はインク組成物全量に対して0～20重量%であることが好ましく、より好ましくは、0.5～10重量%である。

本発明によるインク組成物においては、前記1，2－アルキレングリコールと

ジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエーテルとの重量比が1：0～1：10であることがより好ましく、さらに好ましくは1：0.1～1：5である。

本発明によるインク組成物にあっては、着色剤は、水溶性染料または顔料から適宜選択することができる。また、水溶性染料と顔料とは必要に応じて適宜組み合わせ使用しても良い。

本発明において、水溶性染料としては、直接染料、酸性染料、食用染料、塩基性染料、反応性染料、分散染料、建染染料、および可溶性建染染料などの通常インクジェット記録に使用する各種染料を使用することができる。

顔料としては、特に制限はなく、例えば、無機顔料または有機顔料等の各種顔料を使用することができる。したがって、本発明において、顔料は、分散剤または界面活性剤を用いることによりインク組成物に分散させることができるものであってもよいが、分散基をその表面に有する、分散剤なしに水性溶媒に分散可能な表面処理顔料であるのが好ましい。ここで、分散基とは、顔料を単独ですなわち分散剤の添加なしに水性溶媒に分散可能なものとする基を意味する。その具体例としては、カルボキシル基、カルボニル基、ヒドロキシル基、およびスルホン酸基等が挙げられる。

顔料表面への分散基の導入は、分散基の種類に応じて適宜なされてよいが、例えば、カルボキシル基、ヒドロキシル基を導入する場合には、酸化処理することが好ましい。ここで、酸化処理とは、顔料を酸化剤（例えば、オゾン、硝酸、過酸化水素、次亜ハロゲン酸、窒素酸化物、およびフッ素ガス等）により液相または気相で酸化処理する方法をいう。顔料表面をプラズマ処理することにより、カルボキシル基、ヒドロキシル基を導入することも可能である。また、分散基としてスルホン酸基を導入する場合には、スルホン化処理を行うことができる。

前記した表面処理顔料は、表面張力調整剤として使用する（ジ）プロピレングリコールモノブチルエーテルやジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエーテルなどのグリコールエーテル類に対しても安定であるため、顔料を分散剤を用いて分散させた場合よりも、インク組成物は過酷な条件に耐えることができ、また、高温や低温の条件下においても安定して使用することが可能となる点で、有利である。

本発明においては、前記表面処理顔料の含量は、インク組成物に対して1～15重量%であるのが好ましく、より好ましくは3～10重量%である。

本発明によるインク組成物はさらに、ノズル目詰まり防止剤、防腐剤、防かび剤、酸化防止剤、導電率調整剤、pH調整剤、粘度調整剤、他の表面張力調整剤、または酸素吸収剤等の任意成分を適宜含んでなることができる。なお、これらの任意成分は、単独または各郡内および各群間において複数種選択して混合して使用してもよい。

記録ヘッドのノズル前面におけるインク組成物の乾燥を抑えるためのノズル目詰まり防止剤としては、水溶性のあるグリコール類、または糖類等を使用することができる。

水溶性のあるグリコール類の例としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、分子量2000以下のポリエチレングリコール、1,3-プロピレングリコール、イソプロピレングリコール、イソブチレングリコール、1,4-ブタンジオール、1,3-ブタンジオール、1,2-ペンタンジオール、1,5-ペンタンジオール、1,2-ヘキサジオール、1,6-ヘキサジオール、1,2,6-ヘキサントリオール、1,8-オクタンジオール、1,2-オクタンジオール、グリセリン、メソエリスリトール、ペンタエリスリトールなどが挙げられる。

また、糖類としては、単糖類および多糖類が挙げられるが、より具体的には、例えば、グルコース、マンノース、フルクトース、リボース、キシロース、アラビノース、ラクトース、ガラクトース、アルドン酸、グルシトース、マルトース、セロビオース、スクロース、トレハロース、マルトトリオース等の他にアルギン酸およびその塩、シクロデキストリン類、または、セルロース類を用いることができる。

水と相溶性を有し、インク組成物に含まれる水との溶解性の低いグリコールエーテル類や、インク成分の溶解性を向上させ、さらに記録媒体、例えば紙に対する浸透性を向上させ、またはノズルの目詰まりを防止するために用いることのできるものも、本発明のインク組成物に適宜使用することができる。そのようなも

のとしては、例えば、炭素数1から4のアルキルアルコール類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノ-*n*-プロピルエーテル、エチレングリコールモノ-*i*s*o*-プロピルエーテル、ジエチレングリコールモノ-*i*s*o*-プロピルエーテル、エチレングリコールモノ-*n*-ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ-*n*-ブチルエーテル、トリエチレングリコールモノ-*n*-ブチルエーテル、エチレングリコールモノ-*t*-ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ-*t*-ブチルエーテル、1-メチル-1-メトキシブタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノ-*t*-ブチルエーテル、プロピレングリコールモノ-*n*-プロピルエーテル、プロピレングリコールモノ-*i*s*o*-プロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノ-*n*-プロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノ-*i*s*o*-プロピルエーテル、プロピレングリコールモノ-*n*-ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノ-*n*-ブチルエーテルなどのグリコールエーテル類、ホルムアミド、アセトアミド、ジメチルスルホキシド、ソルビット、ソルビタン、アセチン、ジアセチン、トリアセチン、スルホランなどが挙げられる。

本発明によるインク組成物は、その浸透性を制御する目的で、またはその表面張力を調整する目的で、他の界面活性剤をさらに添加することもできる。このような界面活性剤としては、本発明のインク組成物と相溶性に優れたものであるのが好ましく、また浸透性が高く安定したものであるのが好ましい。このような界面活性剤としては、例えば、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤などが挙げられる。

両性界面活性剤の具体例としては、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、2-アルキル-N-カルボキシメチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ポリオクチ

ルポリアミノエチルグリシンその他イミダゾリン誘導体などが挙げられる。

また、非イオン系界面活性剤の具体例としては、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルエーテルなどのエーテル系、ポリオキシエチレンオレイン酸、ポリオキシエチレンオレイン酸エステル、ポリオキシエチレンジステアリン酸エステル、ソルビタンラウレート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタンセスキオレート、ポリオキシエチレンモノオレエート、ポリオキシエチレンステアレートなどのエステル系、その他フッ素アルキルエステル、パーフルオロアルキルカルボン酸塩などの含フッ素系界面活性剤などが挙げられる。

防腐剤、および防かび剤としては、例えば、安息香酸ナトリウム、ペンタクロロフェノールナトリウム、2-ピリジンチオール-1-オキサイドナトリウム、ソルビン酸ナトリウム、デヒドロ酢酸ナトリウム、1,2-ジベンジソチアゾリン-3-オン（ICI社のプロキセルCRL、プロキセルBDN、プロキセルGXL、プロキセルXL-2、プロキセルTN）などが挙げられる。

pH調整剤、溶解助剤または酸化防止剤としては、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、プロパノールアミンなどのアルカノールアミン、メチルジエタノールアミン、ジメチルエタノールアミン、エチルジエタノールアミン、ジエチルアタノールアミンなどのアルキルアルカノールアミン、モルホリンなどのアミン類およびそれらの変成物、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化リチウムなどの無機塩類、水酸化アンモニウム、4級アンモニウム水酸化物（テトラメチルアンモニウムなど）、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸リチウムなどの炭酸塩類その他燐酸塩など、またはN-メチル-2-ピロリドン、尿素、チオ尿素、テトラメチル尿素などの尿素類、アロハネート、メチルアロハネートなどのアロハネート類、ビウレット、ジメチルビウレット、テトラメチルビウレットなどのビウレット類など、L-アスコルビン酸およびその塩などが挙げられる。

粘度調整剤としては、ロジン類、アルギン酸類、ポリビニルアルコール、ヒド

ロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、ポリアクリル酸塩、ポリビニルピロリドン、アラビアゴムスターチなどが挙げられる。

インクセット

本発明によるインクジェット記録用インクセットは、前記したインク組成物を少なくとも二種以上含んでなるものであって、少なくとも 20℃において、下記式 (a) の関係が成り立つことを特徴とするものである。

$$((\mu_{\max} - \mu_{\min}) / \mu_{\max}) \times 100 \leq 5 \quad (\%) \quad (a)$$

[ここで、 μ_{\max} は前記インクセットに含まれるインク組成物の粘度のうちの最大値を示し、また、 μ_{\min} は前記インクセットに含まれるインク組成物の粘度のうちの最小値を示す]。

本発明の好ましい態様によれば、前記インクセットにおいて、上記式 (a) の関係が、15～45℃において常に成り立つことが好ましい。なお、インクジェットプリンターにおけるインク組成物の実使用温度は、一般的に 15～45℃である。

本発明によるインクセットにおいては、それを構成する少なくとも二種以上の本発明によるインク組成物が、20℃において前記式 (a) の関係を有することにより、インクの周波数特性が好ましいものとなるため、印刷に際しドットの大きさのばらつきが減少して、安定した印字を行うことが可能となる。

本発明によるインクセットにおいては、それを構成する各インク組成物について、式 (I) で表される化合物の添加量を適宜調整することによって、該インクセットについて前記式 (a) の関係を成立させることができる。

インクセットのインク組成物の成分の種類がインク組成物毎に異なると、その成分の分子量や粒径もインク毎に異なることとなるため、インクセット全体の粘度を調整する必要がある。そのためにグリセリン等の添加剤を加えることが一般的に行われている。含まれる物質の分子量や極性がインク毎に大きく異なる場合、インク組成物の周波数特性が大きく異なることがある。この場合、インクの粘度調整のためにはグリセリンのような添加剤の使用量を増加させる必要があるが、

添加剤の量を増加させるとインク組成物自体の他の物性にも影響を及ぼすこととなるため望ましくないことがある。前記式（I）で表される化合物は、グリセリンに比べて少量の使用量により、インク組成物の粘度を変化させることができるという利点を有している。このため、本発明によるインクセットにおいては、式（I）で表される化合物の添加量を適宜調整して各インク組成物の粘度を調整することが容易に行える点で有利である。

本発明において、該インクセットに含まれるインク組成物がグリセリンをさらに含んでなる場合には、グリセリンと式（I）で表される化合物との合計量を調整することにより、インク組成物の粘度を容易に調整できる。グリセリンと式（I）で表される化合物とは互いに均一に混合でき、また、両方ともインクの周波数特性への影響が少ないためである。

本発明の別の好ましい態様によれば、インクセットに包含される少なくとも二種以上のインク組成物が、同一色系であって色濃度が異なるものであることが好ましい。ここで、同一色系であって色濃度が異なる二種以上のインク組成物とは、例えば、色濃度の濃いマゼンタインク組成物と、色濃度の淡いマゼンタインク組成物（ライトマゼンタ）との関係にあるものをいう。したがって、例えば、黒色、シアン色、イエロー色、オレンジ色、およびグリーン色などの他の色のインク組成物においても、それぞれ色について、色濃度の薄いインク組成物（ライトインク）が存在する場合には、各色のインク組成物について前記マゼンタインク組成物の場合と同様に扱うことができる。

本発明の他の好ましい態様によれば、本発明によるインクセットは、各インク組成物における着色剤が顔料であって、かつ、回転式粘度計を用いて測定されたトルク $1 \text{ mN} \cdot \text{m} \sim 100 \text{ N} \cdot \text{m}$ における各インク組成物の粘度が前記式（a）の関係にあることが好ましい。ここで、回転式粘度計としては、具体的には例えば、レオメーター R I S - 2（レオメトリックス社製）（測定条件： 20°C ）を好適に使用することができる。

回転式粘度計のトルクが上記の範囲である場合、インク組成物について測定された各粘度が上記前記式（a）の関係にあると、各インクの擬塑性流動特性が把握し易くなるため、インクジェット記録におけるインクの周波数特性に差を生じ

ることが少なくなる。

本発明の一つの好ましい態様によれば、本発明によるインクセットに含まれる少なくとも一種以上のインク組成物について、その着色剤の添加量が5重量%以上であることが好ましい。着色剤の添加量が5重量%以上であることは、インクジェット記録において記録物の発色性に優れる点で有利である。

記録方法

本発明によるインクセットは、インク組成物を付着させて記録媒体に印字を行う記録方式に用いることができる。

本発明の別の態様によれば、前記インクセットのインク組成物の液滴を吐出し、該液滴を記録媒体に付着させて印字を行うインクジェット記録方法が提供される。

また本発明によれば、これらの記録方法により記録された記録物も提供される。

さらに本発明によれば、前記したインクジェット記録用インクセットを用いるインクジェット記録装置が提供され、これにより安定した吐出を実現できるインクジェットシステムを提供することができる。

[実施例]

以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を限定するものではない。

インク組成物の調製

インク組成物1～11を下記に示す各成分を混合して調製した。

下記において、顔料1～4はいずれも、分散基をその表面に有する、分散剤なしに水性溶媒に分散可能な表面処理顔料である。これらはそれぞれ、粒径10～300nmのカーボンブラックの表面を酸化処理することにより、分散基としてカルボニル基、カルボキシ基、ヒドロキシ基、スルホン基などを導入して得られたものである。また、顔料5および6は、表面処理顔料ではなく、分散剤を用いて顔料粒子を分散させた顔料であり、具体的には、ランダム共重合型スチレンアクリル酸系の分散剤を用いて分散させたカーボンブラックである。

下記において顔料の後の（ ）内の記載は、それぞれ顔料粒子の平均粒径を表し、その単位はnmである。

下記において、水溶性染料1～4はそれぞれ以下の染料を意味する。

水溶性染料1： ダイレクトブラック154

水溶性染料2： ダイレクトイエロー132

水溶性染料3： ダイレクトブルー86

水溶性染料4： アシッドレッド52

また、下記のインク組成物において、残量の水の中には、インクジェット記録ヘッド部材の腐食防止のためのベンゾトリアゾールを0.001～0.05%と、インク系中の金属イオンの影響を低減するためのEDTAを0.01～0.03%とを添加した。

なお、下記においてインク組成物の各成分は、各成分の重量をインク組成物全量に対する重量%で表した。

また、下記において、DEGmBEはジエチレングリコールモノブチルエーテル、TEGmBEはトリエチレングリコールモノブチルエーテル、PGmBEはプロピレングリコールモノブチルエーテル、DPGmBEはジプロピレングリコールモノブチルエーテル、DEGmMEはジエチレングリコールモノメチルエーテルをそれぞれ示す。

インク組成物1

	<u>添加量（重量%）</u>
顔料1（105）	5.0
式（I）で表される化合物1	8.0
DEGmBE	8.0
オルフィンSTG	0.8
ジエチレングリコール	10.0
2-ピロリドン	5.0
トリエタノールアミン	0.8
イオン交換水	残量

なお、式(I)で表される化合物1は、 $m_1 + m_2 + m_3 + n_1 + n_2 + n_3$ が2であり、かつ、 n_1 、 n_2 、および n_3 はいずれも0であるものである。すなわち該化合物1の式(I)中の[]内は、エチレンオキシ基(E O)のみで構成されている。

インク組成物2

顔料2 (85)	4.5
式(I)で表される化合物2	10.0
D P G m B E	3.0
D E G m B E	5.0
オルフィンE 1010	1.0
ジプロピレングリコール	5.0
サーフィノール465	1.2
トリエタノールアミン	0.9
イオン交換水	残量

なお、式(I)で表される化合物2は、 $m_1 + m_2 + m_3 + n_1 + n_2 + n_3$ が0.8であり、かつ、 n_1 、 n_2 、および n_3 はいずれも0であるものである。すなわち該化合物2の式(I)中の[]内は、エチレンオキシ基(E O)のみで構成されている。

インク組成物3

顔料3 (90)	5.5
式(I)で表される化合物3	2.0
P G m B E	3.5
T E G m B E	5.0
サーフィノール104	0.3
ジエチレングリコール	7.0

チオジグリコール	3. 5
1, 6-ヘキサンジオール	5. 0
ジエチルエタノールアミン	1. 0
水酸化カリウム	0. 1
イオン交換水	残量

なお、式(I)で表される化合物3は、 $m_1 + m_2 + m_3 + n_1 + n_2 + n_3$ が4であり、かつ、その式(I)中の[]内においては、エチレンオキシ基3に対してプロピレンオキシ基が1の比で存在する。

インク組成物4

顔料4 (80)	5. 0
水溶性染料1	1. 0
式(I)で表される化合物4	8. 0
DEGmBE	5. 0
TEGmBE	5. 0
ジエチレングリコール	3. 0
1, 5-ペンタンジオール	2. 0
ジメチル-2-イミダゾリジノン	2. 0
安息香酸ナトリウム	0. 1
トリエタノールアミン	0. 7
イオン交換水	残量

なお、式(I)で表される化合物4は、 $m_1 + m_2 + m_3 + n_1 + n_2 + n_3$ が1. 5であり、かつ、 n_1 、 n_2 、および n_3 はいずれも0であるものである。すなわち該化合物4の式(I)中の[]内は、エチレンオキシ基(EO)のみで構成されている。

インク組成物 5

顔料 1 (1 0 5)	3 . 0
水溶性染料 1	1 . 0
式 (I) で表される化合物 5	1 0 . 0
D E G m B E	9 . 0
オルフィン S T G	0 . 3
グリセリン	7 . 0
トリエタノールアミン	0 . 9
イオン交換水	残量

なお、式 (I) で表される化合物 5 は、 $m_1 + m_2 + m_3 + n_1 + n_2 + n_3$ が 2 . 8 であり、かつ、 n_1 、 n_2 、および n_3 はいずれも 0 であるものである。すなわち該化合物 5 の式 (I) 中の [] 内は、エチレンオキシ基 (E O) のみで構成されている。

インク組成物 6

水溶性染料 2	5 . 0
式 (I) で表される化合物 6	6 . 0
D P G m B E	4 . 0
D E G m B E	8 . 0
グリセリン	1 0 . 0
チオジグリコール	2 . 0
1、5 - ペンタンジオール	1 . 0
トリエタノールアミン	0 . 9
イオン交換水	残量

なお、式 (I) で表される化合物 6 は、 $m_1 + m_2 + m_3 + n_1 + n_2 + n_3$ が 3 . 5 であり、かつ、 n_1 、 n_2 、および n_3 はいずれも 0 であるものである。すなわち該化合物 6 の式 (I) 中の [] 内は、エチレンオキシ基 (E O) のみで

構成されている。

インク組成物 7

水溶性染料 3	5. 0
式(I)で表される化合物 7	10. 0
D E G m B E	8. 0
グリセリン	5. 0
トリメチロールプロパン	1. 0
トリメチロールエタン	1. 0
サーフィノール 4 6 5	1. 0
トリエタノールアミン	0. 5
K O H	0. 0 5
イオン交換水	残量

なお、式(I)で表される化合物 7 は、 $m_1 + m_2 + m_3 + n_1 + n_2 + n_3$ が 10 であり、かつ、 n_1 、 n_2 、および n_3 はいずれも 0 であるものである。すなわち該化合物 7 の式(I)中の [] 内は、エチレンオキシ基 (E O) のみで構成されている。

インク組成物 8

水溶性染料 4	5. 5
式(I)で表される化合物 8	6. 0
D E G m B E	5. 0
グリセリン	5. 0
ジエチレングリコール	5. 0
テトラプロピレングリコール	5. 0
トリエタノールアミン	0. 9
K O H	0. 1
イオン交換水	残量

なお、式(I)で表される化合物8は、 $m_1 + m_2 + m_3 + n_1 + n_2 + n_3$ が4.5であり、かつ、 n_1 、 n_2 、および n_3 はいずれも0であるものである。すなわち該化合物8の式(I)中の[]内は、エチレンオキシ基(E O)のみで構成されている。

インク組成物9 (比較例)

顔料5 (90)	5.0
グリセリン	10.0
分散剤	3.0
非イオン系界面活性剤	1.0
イオン交換水	残量

インク組成物10 (比較例)

水溶性染料 (フードブラック2)	5.5
DEGmME	7.0
ジエチレングリコール	10.0
2-ピロリドン	5.0
イオン交換水	残量

インク組成物11 (比較例)

顔料6 (110)	5.5
水溶性染料 (フードブラック2)	2.5
ジエチレングリコール	10.0
非イオン系界面活性剤	1.0
イオン交換水	残量

評価試験

評価試験A： 吐出安定性

調製されたインク組成物1～8の吐出安定性はいずれも良好であり、後述する評価基準によればその評価はいずれも「A」であった。

インク組成物1～8について、それぞれ例1～8の一群のインク組成物を調製し、インク組成物の吐出安定性試験を行った。

前記したインク組成物1の組成を基本として、その組成の内の着色剤の添加量の半減させて、これに、それぞれ(1)該インク組成物において式(I)で表される化合物、(2)グリセリン、(3)ポリエチレングリコール1000、(4)グリセリンのエチレンオキシ30モル付加物、または(5)多糖類(4糖類以上の直鎖オリゴ糖混合物(商品名：テトラップH、林源商事社製))のいずれかの物質を添加して、インク組成物1-1～1-5の5種類のものを調製した。このとき、得られた各インク組成物の粘度とインク組成物1の粘度との差が、インク組成物1の粘度に対して5%以内となるように調整した。すなわち、得られた各インク組成物は、インク組成物1との間において前記した式(a)の関係が成立するように調整した。以下において、これらインク組成物1の組成を基本とするインク組成物の一群を例1とする。

例1のインク組成物1-1～1-5のそれぞれについて、下記のようなインク組成物の吐出安定性試験を行った。試験は、評価するインク組成物をインクジェットプリンターMJ-900C(セイコーエプソン株式会社製)に装填し、これを用いて、40℃において、A4版普通紙(Xerox 4024紙(ゼロックス社製))に1頁当たり1000文字平均で20000頁の連続印字を行うことにより実施した。

結果は下記の評価基準にしたがって判定した。

評価A： ドット抜けを生じる

評価B： 100頁当たり平均1～5個所のドットの抜けが生じる

評価C： 100頁当たり平均6～20個所のドットの抜けが生じる

評価D： 100頁当たり平均21個所以上のドットの抜けが生じる

同様に、インク組成物2～8についても、前記(1)～(5)の物質で置換した

ものをそれぞれ作成し、例2～8のインク組成物の群をそれぞれ調製した。調製したこれらインク組成物について、同様にして吐出安定性試験を行った。

以上より得られた結果は表1に示されるとおりであった。

評価試験B： 印字品質

調製したインク組成物1～11を用意し、これらをそれぞれ下記の所定の試験紙に対して、大きさの異なる複数文字列パターンを双方向印刷して、得られた印刷物について文字のにじみおよび紙の繊維に沿ったヒゲ状の印刷乱れの発生を見ることにより、印字品質を評価した。

前記の印刷は、インクジェットプリンターMJ-930Cを用い、360dpiおよび普通紙ファインモードの条件において行った。また、この評価試験において使用された試験紙としては、ヨーロッパ、アメリカおよび日本において市販されている普通紙、具体的には、Conqueror紙（Arjo Wiggins社製）、Favorit紙（XEROGRAFIE社製）、Modo Copy紙（Modo社製）、Rapid Copy紙（igepa社製）、EPSON EPP紙（セイコーエプソン株式会社製）、Xerox P紙（ゼロックス社製）、Xerox 4024紙（ゼロックス社製）、Xerox 10紙（ゼロックス社製）、Neenha Bond紙（キンバリークラーク社製）、Ricopy 6200紙（リコー社製）、やまゆり紙（本州製紙社製）、および、Xerox R紙（ゼロックス社製）を用いた。

結果は下記の評価基準にしたがって判定した。

評価A： JIS明朝体3mm角の文字「書」が重なりなく印刷できる

評価B： JIS明朝体4mm角の文字「書」が重なりなく印刷できる

評価C： 印刷されたJIS明朝体4mm角の文字「書」に重なりが生ずる

評価D： 印刷されたJIS明朝体5mm角の文字「書」に重なりが生ずる

以上より得られた結果は表2に示されるとおりであった。

評価試験C： 目詰まり性

インクジェットプリンターMJ-930C（セイコーエプソン株式会社製）に

インク組成物 1 を装填し、これを 60℃で相対湿度 40%で 1 週間放置した。一週間後、このプリンターは 3 回以下のクリーニングで全ノズル復帰した。

一方、式 (I) で表される化合物を添加しないインク組成物についても同様に試験をおこなうと、復帰に際して 3 回以上のクリーニングが必要であった。なお、MJ-930C は電歪素子であるピエゾ素子を用いたヘッドが採用されたプリンターである。

評価試験 D : 印字品質

インク組成物 1 の組成を基本とし、このうち着色剤であるカーボンブラックのみを他の顔料と置き換えて、インク組成物 1 の組成を基本とする他色のインク組成物を調製した。このときの他色としては、シアン、マゼンタおよびイエローであった。それぞれ色の顔料としては、シアンはピグメントブルー 15 : 3、マゼンタはピグメントレッド 122、イエローはピグメントイエロー 138 を用い、それぞれスチレン-アクリル系の分散剤によってインク組成物中に分散させた。なお、各顔料の粒径はシアンが 80 nm、マゼンタが 100 nm およびイエローが 95 nm であった。ただし、他色のインク組成物の調製にあたっては、カーボンブラックを用いたインク組成物 1 の粘度 (20℃) を 1 として、他色のインク組成物の粘度が所定の値 (相対比) になるように、式 (I) で表される化合物を添加した。

以上のようにして、インク組成物 1 の組成を基本とするブラック、シアン、マゼンタおよびイエローの各インク組成物からなるインクセット 1 を作成した。

インクセット 1 をインクジェットプリンター MJ-930C (セイコーエプソン株式会社製) に装填して、これを用いて、A4 版普通紙にマイクロドットで所定のカラーパッチおよび 4000 文字を 500 ページ印刷し、その印字乱れの発生を調べて、印字の乱れを評価した。結果は下記の評価基準にしたがって判定した。評価の際に印刷したカラーパッチパターンは、ベタ部 3 割、縦ライン 1 割、横ライン 1 割および文字 (英文字および和文字) 3 割、絵の部分 2 割のものであった。

評価 A : 印字乱れが生じない

評価B： 1～5回印字乱れが発生じる

評価C： 6～10回印字乱れが生じる

評価D： 11回以上印字乱れが生じる

以上より得られた結果は表3に示されるとおりであった。

表1: 評価試験A(吐出安定性の評価)の結果


着色剤の半分量と置換する物質	例							
	1	2	3	4	5	6	7	8
(1) 式(1)の物質	A	A	A	A	A	A	A	A
(2) グリセリン	A	B	A	A	A	A	A	A
(3) ポリエチレングリコール1000	D	C	D	D	B	C	B	C
(4) グリセリンのエチレンオキシ30モル付加物	D	D	D	D	C	D	C	D
(5) 多糖類(4糖類以上の直鎖オリゴ糖混合物)	D	D	D	D	C	D	C	D

表3: 評価試験Dの結果

	ブラックインクの粘度に対する各インク組成物の粘度の比									
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ブラック										
シアン	1.10	1.06	0.94	1.05	0.95	1.04	0.96			
マゼンタ	1.10	1.06	0.94	1.05	0.95	1.04	0.96			
イエロー	1.10	1.06	0.94	1.05	0.95	1.04	0.96			
判定	D	C	C	B	B	A	A			

請 求 の 範 囲

1. インクジェット記録用インク組成物であって、
下記式 (I) :



[上記式中、

EOはエチレンオキシ基を表し、

POはプロピレンオキシ基を表し、

$m1$ 、 $m2$ 、 $m3$ 、 $n1$ 、 $n2$ 、および $n3$ は0または1以上の自然数を表し、

EOおよびPOは、上記式の [] 内においてその順序は問わず、ランダムであってもブロックであってもよく、

式 (I) の化合物の混合物の数平均として表した場合、 $m1 + m2 + m3 + n1 + n2 + n3$ が0.5～10の範囲にある]

で表される化合物と、着色剤とを少なくとも含んでなり、但し、

式 (I) において、 $n1$ 、 $n2$ 、および $n3$ がいずれも0である場合、グリセリンをさらに含んでなる、インク組成物。

2. 式 (I) において、 $n1$ 、 $n2$ 、および $n3$ がいずれも0でない場合、グリセリンをさらに含んでなる、請求項1に記載のインク組成物。

3. 着色剤が水溶性染料および／または顔料である、請求項1または2に記載のインク組成物。

4. 顔料が、分散基をその表面に有する、分散剤なしに水性溶媒に分散可能な表面処理顔料である、請求項3に記載のインク組成物。

5. 前記式 (I) で表される化合物が、式 (I) で表される化合物の群から選択される少なくとも二種以上の化合物の混合物である、請求項 1～4 のいずれか一項に記載のインク組成物。

6. 前記式 (I) で表される化合物の平均分子量が 1 0 0 0 以下である、請求項 1～5 のいずれか一項に記載のインク組成物。

7. インク組成物の表面張力が 4 0 mN/m 以下である、請求項 1～6 のいずれか一項に記載のインク組成物。

8. アルキレン基部分が分岐していてもよい 1, 2-アルキレングリコールをさらに含んでなる、請求項 7 に記載のインク組成物。

9. 前記 1, 2-アルキレングリコールの添加量が 3 重量%以上であるとき、式 (I) で表される化合物の添加量が少なくとも 2 重量%である、請求項 8 に記載のインク組成物。

10. 前記 1, 2-アルキレングリコールのアルキレン基部分の炭素数が 4～10 である、請求項 9 に記載のインク組成物。

11. 前記 1, 2-アルキレングリコールが、0.5～20 重量%の 1, 2-ペンタンジオール、0.3～15 重量%の 1, 2-ヘキサンジオール、またはこれらの混合物である、請求項 10 に記載のインク組成物。

12. (ジ) プロピレングリコールモノブチルエーテルを 0～10 重量%さらに含んでなり、かつ、前記 1, 2-アルキレングリコールと (ジ) プロピレングリコールモノブチルエーテルとの重量比が 1:0～1:10 である、請求項 8～11 のいずれか一項に記載のインク組成物。

13. アセチレングリコール系界面活性剤を0～5重量%さらに含んでなり、かつ、前記1, 2-アルキレングリコールとアセチレングリコール系界面活性剤との重量比が1:0～1:3である、請求項8～11のいずれか一項に記載のインク組成物。

14. ジ(トリ)エチレングリコールモノブチルエーテルを0～20重量%さらに含んでなり、かつ、前記1, 2-アルキレングリコールとジ(トリ)エチレングリコールモノブチルエーテルとの重量比が1:0～1:10である、請求項8～11のいずれか一項に記載のインク組成物。

15. 請求項1～14のいずれか一項に記載のインク組成物を少なくとも二種以上含んでなるインクジェット記録用インクセットであって、

少なくとも20℃において、下記式(a)の関係が成り立つことを特徴とする、インクセット：

$$((\mu_{\max} - \mu_{\min}) / \mu_{\max}) \times 100 \leq 5 \quad (\%) \quad (a)$$

[ここで、 μ_{\max} は前記インクセットに含まれるインク組成物の粘度のうちの最大値を示し、また、 μ_{\min} は前記インクセットに含まれるインク組成物の粘度のうちの最小値を示す]。

16. 15～45℃において、前記式(a)の関係が常に成立する、請求項15に記載のインクセット。

17. 少なくとも二種以上のインク組成物が同一色系であって色濃度が異なるものである、請求項15または16に記載のインクセット。

18. 各インク組成物における着色剤が顔料であり、かつ、回転式粘度計を用いて測定されたトルク1mN・m～100N・mにおける各インク組成物の粘度が前記式(a)の関係にある、請求項15～17のいずれか一項に記載のイン

クセット。

19. 少なくとも一種以上のインク組成物において、着色剤の添加量が5重量%以上である、請求項15～18のいずれか一項に記載のインクセット。


20. インク組成物の液滴を吐出し記録媒体に付着させて印字を行うインクジェット記録方法であって、インク組成物として請求項15～19のいずれか一項に記載のインクセットのインク組成物を用いる、インクジェット記録方法。

21. 請求項20に記載の方法によって記録が行われた、記録物。

要 約 書

本発明の目的は、印字品質および吐出安定性に優れたインク組成物およびそれを用いたインクセットを提供することにある。本発明によるインクジェット記録用インク組成物は、

下記式（I）：



[上記式中、

EOはエチレンオキシ基を表し、

POはプロピレンオキシ基を表し、

m1、m2、m3、n1、n2、およびn3は0または1以上の自然数を表し、

EOおよびPOは、上記式の[]内においてその順序は問わず、ランダムであってもブロックであってもよく、

式（I）の化合物の混合物の数平均として表した場合、 $m1 + m2 + m3 + n1 + n2 + n3$ が0.5～10の範囲にある]


で表される化合物と、着色剤とを少なくとも含んでなり、但し、式（I）において、n1、n2、およびn3がいずれも0である場合、グリセリンをさらに含んでなることを特徴とするものである。



(57) 要約:

本発明の目的は、印字品質および吐出安定性に優れたインク組成物およびそれを用いたインクセットを提供することにある。本発明によるインクジェット記録用インク組成物は、

下記式 (I) :



[上記式中、

EOはエチレンオキシ基を表し、

POはプロピレンオキシ基を表し、

m1、m2、m3、n1、n2、およびn3は0または1以上の自然数を表し、

EOおよびPOは、上記式の [] 内においてその順序は問わず、ランダムであってもブロックであってもよく、

式 (I) の化合物の混合物の数平均として表した場合、 $m1 + m2 + m3 + n1 + n2 + n3$ が0.5～10の範囲にある]

で表される化合物と、着色剤とを少なくとも含んでなり、但し、式 (I) において、n1、n2、およびn3がいずれも0である場合、グリセリンをさらに含んでなることを特徴とするものである。

PCT


**NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE
COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL
APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES**

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SATO, Kazuo
Kyowa Patent & Law Office
Room 323, Fuji Bldg.
2-3, Marunouchi 3-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
JAPON



Date of mailing (day/month/year) 05 July 2001 (05.07.01)		IMPORTANT NOTICE	
Applicant's or agent's file reference 129468-684			
International application No. PCT/JP00/09437	International filing date (day/month/year) 28 December 2000 (28.12.00)	Priority date (day/month/year) 28 December 1999 (28.12.99)	
Applicant SEIKO EPSON CORPORATION et al			

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:
US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:
EP,JP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on
05 July 2001 (05.07.01) under No. WO 01/48101

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

<p>The International Bureau of WIPO EL728214870US 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland</p> <p>Facsimile No. (41-22) 740.14.35</p>	<p>Authorized officer J. Zahra</p> <p>Telephone No. (41-22) 338.83.38</p>
--	--

特許協力条約に基づく国際出願願書

129468-684

原本（出願用） - 印刷日時 2000年12月28日（28.12.2000）木曜日 16時10分46秒

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号.	
0-2	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際 出願願書は、 0-4-1 右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.91 (updated 10.10.2000)
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許 協力条約に従って処理されるこ とを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理 官庁	日本国特許庁 (RO/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	129468-684
I	発明の名称	インクジェット記録用インク組成物およびそれを含ん でなるインクセット
II	出願人 この欄に記載した者は II-1 右の指定国についての出願人で II-2 ある。 II-4ja 名称 II-4en Name II-5ja あて名: II-5en Address: II-6 国籍 (国名) II-7 住所 (国名)	出願人である (applicant only) 米国を除くすべての指定国 (all designated States except US) セイコーエプソン株式会社 SEIKO EPSON CORPORATION 163-0811 日本国 東京都 新宿区 西新宿二丁目4番1号 4-1, Nishi-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0811 Japan 日本国 JP 日本国 JP
III-1	その他の出願人又は発明者 III-1-1 この欄に記載した者は III-1-2 右の指定国についての出願人で ある。 III-1-4ja 氏名(姓名) III-1-4en Name (LAST, First) III-1-5ja あて名: III-1-5en Address: III-1-6 国籍 (国名) III-1-7 住所 (国名)	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only) 矢竹 正弘 YATAKE, Masahiro 392-8502 日本国 長野県 諏訪市 大和三丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内 c/o Seiko Epson Corporation, 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano 392-8502 Japan 日本国 JP 日本国 JP

EL728214787US

特許協力条約に基づく国際出願願書

原本（出願用） - 印刷日時 2000年12月28日（28.12.2000）木曜日 16時10分46秒

IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記の者は国際機関において右記のごとく出願人のために行動する。	代理人 (agent)
IV-1-1ja IV-1-1en IV-1-2ja	氏名(姓名) Name (LAST, First) あて名:	佐藤 一雄 SATO, Kazuo 100-0005 日本国 東京都 千代田区 丸の内三丁目2番3号 富士ビル323号 協和特許法律事務所
IV-1-2en	Address:	Kyowa Patent & Law Office, Room 323, Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan
IV-1-3	電話番号	03-3211-2321
IV-1-4	ファクシミリ番号	03-3211-1386
IV-1-5	電子メール	kyowa@magical3.egg.or.jp
IV-2	その他の代理人	筆頭代理人と同じあて名を有する代理人 (additional agent(s) with same address as first named agent)
IV-2-1ja IV-2-1en	氏名 Name(s)	小野寺 捷洋; 紺野 昭男; 堅田 健史; 伊藤 武泰 ONODERA, Katsuumi; KONNO, Akio; KATADA, Takeshi; ITO, Takeyasu
V	国の指定	
V-1	広域特許 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には括弧内に記載する。)	EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE TR 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国
V-2	国内特許 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には括弧内に記載する。)	JP US
V-5	指定の確認の宣言 出願人は、上記の指定に加えて、規則4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約のもとで認められる他の全ての国の指定を行う。ただし、V-6欄に示した国の指定を除く。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。	
V-6	指定の確認から除かれる国	なし (NONE)
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張	
VI-1-1	先の出願日	1999年12月28日 (28.12.1999)
VI-1-2	先の出願番号	特願平11-375315
VI-1-3	国名	日本国 JP

特許協力条約に基づく国際出願願書

129468-684

原本(出願用) - 印刷日時 2000年12月28日 (28.12.2000) 木曜日 16時10分46秒

VI-2	優先権証明書送付の請求 上記の先の出願のうち、右記の 番号のものについては、出願書 類の認証謄本を作成し国際事務 局へ送付することを、受理官庁 に対して請求している。	VI-1	
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)	
VIII	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
VIII-1	願書	4	-
VIII-2	明細書	28	-
VIII-3	請求の範囲	4	-
VIII-4	要約	1	129468.txt
VIII-5	図面	0	-
VIII-7	合計	37	
VIII-8	添付書類	添付	添付された電子データ
VIII-16	手数料計算用紙	✓	-
VIII-17	PCT-EASYディスク	-	フレキシブルディスク
VIII-18	その他	納付する手数料に相当す る特許印紙を貼付した書 面	-
VIII-19	要約書とともに提示する図の番 号		
IX-1	国際出願の使用言語名:	日本語 (Japanese)	
IX-1-1	提出者の記名押印		
IX-2	氏名(姓名)	佐藤 一雄	
IX-2-1	提出者の記名押印		
IX-3	氏名(姓名)	小野寺 捷洋	
IX-3-1	提出者の記名押印		
IX-4	氏名(姓名)	紺野 昭男	
IX-4-1	提出者の記名押印		
IX-5	氏名(姓名)	堅田 健史	
IX-5-1	提出者の記名押印		
IX-5-1	氏名(姓名)	伊藤 武泰	

受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類 の実際の受理の日	
10-2	図面:	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類 を補完する書類又は図面であつ てその後期間内に提出されたも のの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づ く必要な補完の期間内の受理の 日	

特許協力条約に基づく国際出願願書

129468-684

原本（出願用） - 印刷日時 2000年12月28日（28.12.2000）木曜日 16時10分46秒

10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送付していない	

国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日	
------	-----------	--

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION OF RECEIPT OF
RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

To:

SATO, Kazuo
Kyowa Patent & Law Office
Room 323, Fuji Bldg.
2-3, Marunouchi 3-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
JAPON

FEB 1 2 2001

Date of mailing (day/month/year) 02 February 2001 (02.02.01)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference 129468-684	International application No. PCT/JP00/09437

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

SEIKO EPSON CORPORATION (for all designated States except US)
YATAKE, Masahiro (for US)

International filing date : 28 December 2000 (28.12.00)

Priority date(s) claimed : 28 December 1999 (28.12.99)

Date of receipt of the record copy
by the International Bureau : 19 January 2001 (19.01.01)

List of designated Offices :

EP : AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR
National : JP, US

ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

- ☒ time limits for entry into the national phase
- ☒ confirmation of precautionary designations
- ☒ requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

EL 728213/8/US
The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

Y. KUWAHARA

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

PATENT COOPERATION TREATY

U013615-2

PCT


NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SATO, Kazuo
Kyowa Patent & Law Office
Room 323, Fuji Bldg.
2-3, Marunouchi 3-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
JAPON



Date of mailing (day/month/year) 13 March 2001 (13.03.01)	
Applicant's or agent's file reference 129468-684	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP00/09437	International filing date (day/month/year) 28 December 2000 (28.12.00)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 28 December 1999 (28.12.99)
Applicant SEIKO EPSON CORPORATION et al	

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
28 Dec 1999 (28.12.99)	11/375315	JP	23 Febr 2001 (23.02.01)

EL728214/870S
The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Marc Salzman

Telephone No. (41-22) 338.83.38

003892702

PCT

国際調査報告

(法 8 条、法施行規則第40、41条)
[PCT 18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 129468-684	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP00/09437	国際出願日 (日.月.年) 28.12.00	優先日 (日.月.年) 28.12.99
出願人 (氏名又は名称) セイコーエプソン株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT 18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 _____ 図とする。 ☐ 出願人が示したとおりである。

☒ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C09D11/00, B41M5/00, B41J2/01

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C09D11/00-11/20, B41M5/00, B41J2/00-2/21

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	EP, 879858, A2 (レックスマーク・インターナショナル・インコーポレーテッド), 25. 11月. 1998 (25. 11. 98), 特許請求の範囲, 実施例& JP, 11-349871, A	1-16, 18-21 17
X Y	WO, 93/9194, A1 (イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー), 13. 5月. 1993 (13. 05. 93), 特許請求の範囲, 実施例& US, 5180425, A & EP, 565709, A1 & JP, 6-504576, A	1-7, 15, 16, 18-21 8-14, 17

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

16. 03. 01

国際調査報告の発送日

03.04.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

井上 千弥子



4V

9356

電話番号 03-3581-1101 内線 3483

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	EP, 539004, A1 (ヒューレット・パカード・カンパニー), 28. 4月. 1993 (28. 04. 93), 特許請求の範囲	1-7, 15, 16, 18-21
Y	&US, 5169437, A&JP, 5-214282, A	8-14, 17
X	JP, 4-18465, A (キャノン株式会社), 22. 1月. 1992 (22. 01. 92), 特許請求の範囲, 第4頁左上欄表,	1-7, 15, 16, 18-21
Y	第5頁左上欄第10行~右上欄第14行 (ファミリーなし)	8-14, 17
X	JP, 56-163168, A (パイロット万年筆株式会社), 15. 12月. 1981 (15. 12. 81), 特許請求の範囲, 第3頁左上欄下から2行~第4頁左上欄第3行, 実施例1 (ファミリーなし)	1-7, 15, 16, 18-21
Y		8-14, 17
Y	EP, 651036, A2 (レックスマーク・インターナショナル・インコーポレーテッド), 3. 5月. 1995 (03. 05. 95), 特許請求の範囲, 実施例&US, 5364461, A&JP, 7-157698, A	8-14
Y	EP, 856406, A1 (キャノン株式会社), 5. 8月. 1998 (05. 08. 98), 特許請求の範囲, 実施例&US, 6145962, A&US, 5926191, A&JP, 10-211693, A	17-21
Y	JP, 2-127482, A (キャノン株式会社), 16. 5月. 1990 (16. 05. 90), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	17-21
PA	JP, 2000-265095, A (セイコーエプソン株式会社), 26. 9月. 2000 (26. 09. 00), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-21

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/09437

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C09D11/00, B41M5/00, B41J2/01

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C09D11/00-11/20, B41M5/00, B41J2/00-2/21

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	EP, 879858, A2 (Lexmark International, Inc.), 25 November, 1998 (25.11.98), Claims; example & JP, 11-349871, A	1-16, 18-21 17
X Y	WO, 93/9194, A1 (E.I. Du Pont de Nemours and Company), 13 May, 1993 (13.05.93), Claims; example & US, 5180425, A & EP, 565709, A1 & JP, 6-504576, A	1-7, 15, 16, 18-21 8-14, 17
X Y	EP, 539004, A1 (Hewlett-Packard Company), 24 August, 1993 (24.08.93), Claims & US, 5169437, A & JP, 5-214282, A	1-7, 15, 16, 18-21 8-14, 17
X Y	JP, 4-18465, A (Canon Inc.), 22 January, 1992 (22.01.92), Claims; page 4, upper left column, table; page 5, upper left column, line 10 to upper right column, line 14 (Family: none)	1-7, 15, 16, 18-21 8-14, 17

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
 "A" document defining the general state of the art which is not
 considered to be of particular relevance
 "E" earlier document but published on or after the international filing
 date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is
 cited to establish the publication date of another citation or other
 special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other
 means
 "P" document published prior to the international filing date but later
 than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or
 priority date and not in conflict with the application but cited to
 understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
 considered novel or cannot be considered to involve an inventive
 step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
 considered to involve an inventive step when the document is
 combined with one or more other such documents, such
 combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
16 March, 2001 (16.03.01)

EL728214787US

Date of mailing of the international search report
03 April, 2001 (03.04.01)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/09437

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 56-163168, A (The Pilot Pen Co., Ltd.), 15 December, 1981 (15.12.81),	1-7, 15, 16, 18-21
Y	Claims; page 3, upper left column, the 2 nd line from the Bottom to page 4, upper left column, line 3; example 1 (Family: none)	8-14, 17
Y	EP, 651036, A2 (Lexmark International, Inc.), 03 May, 1995 (03.05.95), Claims; example & US, 5364461, A & JP, 7-157698, A	8-14
Y	EP, 856406, A1 (Canon Inc.), 05 August, 1998 (05.08.98), Claims; example & US, 6145962, A & US, 5926191, A & JP, 10-211693, A	17-21
Y	JP, 2-127482, A (Canon Inc.), 16 May, 1990 (16.05.90), Claims (Family: none)	17-21
PA	JP, 2000-265095, A (Seiko Epson Corporation), 26 September, 2000 (26.09.00), Claims (Family: none)	1-21

P.B.5818 - Patentlaan 2
2280 HV Rijswijk (ZH)
☎ +31 70 340 2040
TX 31651 epo nl
FAX +31 70 340 3016

**Europäisches
Patentamt**

Zweigstelle
in Den Haag
Recherchen-
abteilung


**European
Patent Office**

Branch at
The Hague
Search
division

**Office européen
des brevets**

Département à
La Haye
Division de la
recherche

Münecker, Kinkeldey,
Stockmair & Schwanhäusser
Anwaltssozietät
Maximilianstrasse 58
80538 München
ALLEMAGNE



Datum/Date

06.02.04

Nummern/Ref./Réf.

EP22283-009/iw

Anmeldung Nr./Application No./Demande n°/Patent Nr./Patent No./Brevet n°.

00986005.7-2102-JP0009437

Anmelder/Applicant/Demandeur/Patentinhaber/Proprietor/Titulaire

SEIKO EPSON CORPORATION

COMMUNICATION

The European Patent Office herewith transmits as an enclosure the European search report for the above-mentioned European patent application.

If applicable, copies of the documents cited in the European search report are attached.

☒ Additional set(s) of copies of the documents cited in the European search report is (are) enclosed as well.

REFUND OF THE SEARCH FEE

If applicable under Article 10 Rules relating to fees, a separate communication from the Receiving Section on the refund of the search fee will be sent later.



**ANNEX TO THE EUROPEAN SEARCH REPORT
 ON EUROPEAN PATENT APPLICATION NO.**

EP 00 98 6005

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned European search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on
 The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

23-01-2004

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 1010802	A	21-06-2000	JP	2001146561 A	29-05-2001
			EP	1010802 A2	21-06-2000
			US	6432186 B1	13-08-2002
US 4986850	A	22-01-1991	JP	62015270 A	23-01-1987
			DE	3677849 D1	11-04-1991
			EP	0211278 A1	25-02-1987
			HK	137193 A	24-12-1993
			SG	127793 G	25-02-1994
			US	5101217 A	31-03-1992
US 5180425	A	19-01-1993	DE	69215210 D1	19-12-1996
			DE	69215210 T2	13-03-1997
			EP	0565709 A1	20-10-1993
			JP	2714485 B2	16-02-1998
			JP	6504576 T	26-05-1994
			WO	9309194 A1	13-05-1993
DE 4227600	A	25-02-1993	JP	2999632 B2	17-01-2000
			JP	5186730 A	27-07-1993
			AU	2114592 A	25-02-1993
			CA	2075730 A1	22-02-1993
			DE	4227600 A1	25-02-1993
			FR	2680513 A1	26-02-1993
			IT	1256404 B	05-12-1995
			US	5281262 A	25-01-1994
JP 4018465	A	22-01-1992	JP	2675898 B2	12-11-1997



European Patent
Office

**SUPPLEMENTARY
EUROPEAN SEARCH REPORT**

Application Number
EP 00 98 6005

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int.C1.7)
① P,X	EP 1 010 802 A (SEIKO EPSON CORP) 21 June 2000 (2000-06-21) * paragraph '0092!; claim 1 * ---	1-21	C09D11/00B41M5/0 0 C09D11/00
② X	US 4 986 850 A (IWATA KAZUO ET AL) 22 January 1991 (1991-01-22) * column 5, line 1-10; example 1 * ---	1-21	
③ X	US 5 180 425 A (MATRICK HOWARD ET AL) 19 January 1993 (1993-01-19) * claims 1,4,20 * ---	1-21	
④ X	DE 42 27 600 A (MITSUBISHI PENCIL CO) 25 February 1993 (1993-02-25) * example 4 * ---	1-14	
⑤ D,A	DATABASE WPI Section Ch, Week 199210 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A97, AN 1992-075435 XP002267801 & JP 04 018465 A (CANON KK), 22 January 1992 (1992-01-22) * abstract * -----	1	
			TECHNICAL FIELDS SEARCHED (Int.C1.7)
			C09D

The supplementary search report has been based on the last set of claims valid and available at the start of the search.

1

EPO FORM 1503 03.82 (P04C04)

Place of search

MUNICH

Date of completion of the search

23 January 2004

Examiner

Ellrich, K

CATEGORY OF CITED DOCUMENTS

X : particularly relevant if taken alone
 Y : particularly relevant if combined with another document of the same category
 A : technological background
 O : non-written disclosure
 P : intermediate document

T : theory or principle underlying the invention
 E : earlier patent document, but published on, or after the filing date
 D : document cited in the application
 L : document cited for other reasons
 & : member of the same patent family, corresponding document